



ДЕНИ ТРЕЙД ЕООД

Лист с технически данни

NISOTEC HIPO EP SAE 85W-140

Описание

NISOTEC HIPO EP SAE 85W-140 е мултиградно минерално масло с отлични носещи свойства (EP), предназначено за смазване на диференциали, зъбни предавки на задвижващи оси и крайни задвижвания, монтирани в трансмисии на моторни превозни средства и различни видове машини. Формулирано е да осигури високо ниво на защита на предавките, благодарение на отличните си характеристики на носеща способност, защита от износване и корозия.

Предимства

- Висока товароносимост - Намалява износването на зъбите на зъбните колела и лагерите, като по този начин удължава експлоатационния живот на оборудването.
- Ниска склонност към образуване на пяна - Постоянен, устойчив маслен филм осигурява защита срещу износване при всички работни условия.
- Отлична термична и окислителна стабилност - Осигурява отлична устойчивост на стареене на маслото и по този начин позволява по-дълъг интервал на смяна.
- Отлични антикорозионни свойства - Отлична защита срещу корозия на всички цветни метали в системата.
- Добра съвместимост с уплътнителни материали - Липсата на течове и намалената консумация на масло спомагат за намаляване на разходите за поддръжка и удължаване на интервалите за смяна.

Приложение

- Диференциали и силно натоварени задвижващи валове на моторни превозни средства и различни видове машини, които изискват масло с качество API GL-5.
- Крайни предавателни кутии на моторни превозни средства и машини с различни видове зъбни колела: плоски, хипоидни...
- Други тежкотоварни автомобилни приложения на зъбни двойки, работещи при условия на екстремни налягания и ударни натоварвания.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC HIPO EP SAE 85W-140
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	85W-140
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	26.0
Вискозитетен индекс	ISO 2909	95
Корозия на медта 3 часа при 100 °C	EN ISO 2160	1b
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-12
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	230
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	906

Здраве, безопасност и околна среда

Информация за безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на продукта, както и информация за предпазни мерки и потенциални опасности, въздействия върху човешкото здраве и околната среда можете да намерите в Информационния лист за безопасност на продукта (SDS). Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, защитен от атмосферни влияния. Срок на годност 5 години от датата на производство.